

Oplosmiddelvrije vloerolie op basis van plantaardige oliën en wassen

Eigenschappen

Goede slijtweerstand, waterafstotend, bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensappen, melk en water conform DIN 68861 1A. Bestand tegen speeksel en zweet conform DIN 53160 en voldoet aan de eisen voor kinderspeelgoed conform EN 71. Floorservice Hardwas-olie Pro verdiept de natuurlijke structuur en de kleur van de behandelde oppervlakte.

Toepassing

Voor alle soorten parket-en plankenvloeren, als impregneer of afwerking.

Inhoudstoffen: Ricineenolie, natuurhars-ester, safloerolie, kaolin, colloïdale klei, microwas, kiezelzuur, zinkcarbonaat, cobalt-, zirconium-, zink-en mangaan-octoaat als droogstoffen. droogstoffen.

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur: niet lager dan 16°C.

Droogtijd: 8-12 uur, afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie. Na 3 dagen kan de vloer voorzichtig belopen worden.

Uithardingtijd: 10 dagen.

Materiaalverbruik: 1 liter = ca. 16 -20 m2 bij twee lagen of 33 - 40 m2 bij een enkele laag.

Reiniging gereedschap: met Floorservice Parketreiniger.

Opslag: Koel en droog. Bij reeds geopende verpakkingen kan huidvorming optreden. Deze huid voor hernieuwd gebruik verwijderen.

Veiligheidsadvies: Met Hardwas-olie Pro doordrenkte doeken in water leggen (gevaar van zelfontbranding!). Daarna met het gewone huisvuil verwijderen.

ChemVOCVerfV : Max. 20 g/l (grenswaarde 01.01.2010 Cat. A/e: 400 g/l)

Reiniging: Floorservice Parketreiniger

Onderhoud: Floorservice Onderhoudsolie

Verpakking: 250 ml, 1 liter en 5 liter.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren.

Hardwas-olie Pro is gebruiksklaar. De ondergrond moet gladgeschuurd (laatste schuurbeurt met korrel 120), droog (houtvochtigheid max. 14%), stof- en vetvrij zijn. Hardwas-olie Pro dun en gelijkmatig met de speciale vloerborstel, mop of spatel aanbrengen. Na 30 tot max. 60 minuten met een éénschijfsmachine en een dik wit kussen inpolijsten en de eventueel overtollige olie met een viltkussen verwijderen.

In geval van sterk zuigende ondergronden een tweede laag aanbrengen.

Bovenstaande productinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.

01.10.2009

